

# DUO LONGLIFE ND EXTRA


ONDERDAK





## DUO LONGLIFE ND EXTRA

### ONDERDAKFOLIE DIE EEN NAGELTAPE OVERBODIG MAAKT, MET 20 JAAR GARANTIE

- DUO LONGLIFE ND EXTRA is een capillaire onderdakfolie voor dak- en geveltoepassingen [met gesloten voegen].
- DUO LONGLIFE ND EXTRA is een gelaagd onderdak bestaande uit een laag PET met een monolithische dampdoorlatende TPU-coating. Door de unieke samenstelling van het onderdak sluit het zich rond alle perforerende elementen [zoals nagels, schroeven...] en wordt op die manier volledig regendicht. Een nageltape onder de tengellatten wordt overbodig [vanaf 20° dakhelling en in combinatie met een CREATON dakpan].
- De coating van DUO LONGLIFE ND EXTRA verhoogt de weerstand van het onderdak tegen temperatuurverschillen en uv-stralen. Het dak mag langer open blijven - tot 12 weken(!) - zonder risico op waterinfiltratie.
- Het onderdak is bestendig tegen motorolie, houtrot, schimmel en de meeste chemische impregnatie.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA biedt een optimale dampdoorlaatbaarheid. Dankzij het polyestervlies aan de rugzijde kan dit onderdak in extreme situaties condensatievocht probleemloos opnemen en afvoeren.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA is voorzien van dubbele geïntegreerde kleefstroken die zorgen voor een snelle en duurzame winddichtheid.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA beschikt over een uitzonderlijk hoge mechanische weerstand wat doortrappen tijdens de plaatsing voorkomt.
- DUO LONGLIFE ND EXTRA kan direct op de isolatie of houten bebording toegepast worden.
- De verticale lijnen om de 10 cm op de bovenkant van het onderdak vergemakkelijken het op maat snijden en de positionering op het dak.



TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	DUO LONGLIFE ND EXTRA
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Gewicht	EN 1849-2	ca. 21 kg ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Rollen per pallet		15
Brandklasse	EN 13501	E
Sd-waarde	EN 12572	0,15 m
Scheurweerstand	EN 12311-1a EN 13859-1	MD : 500 N / 5 cm MCD : 500 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 12311-1a EN 13859-1	MD : 400 N / 5 cm MCD : 400 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-1/B	MD : 300 N MCD : 300 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES	
<b>TEMPERATUURWEERSTAND</b>	
	-40 °C tot 110 °C
<b>BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN</b>	
	Max. 12 weken als nooddak
<b>GARANTIE</b>	
	20 jaar garantie